

تاریخ : 26/10/1389
شماره :

شرکت : آسام روف

با سلام

احتراما، بازگشت به درخواست مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ شماره * به پیوست ۱ برگ نتایج آزمون به شماره قرارداد ۲۹۲۱۳ بر روی نمونه های ارسالی تقدیم می گردد.
لازم به ذکر است که گزارش ارایه شده از طریق سیستم مکانیزه ارسال فاکس و پست الکترونیک ارسال شده است و به همین دلیل فاقد امضاء، مهر و هولوگرام بوده و صرفاً جهت اطلاع می باشد.

با تشکر و تقدیم احترام مجدد

کیانوش عسگری

قائم مقام مدیر عامل در آزمایشگاه ها



گزارش نتایج آزمون

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

شماره مرجع:

شماره قرارداد: 1-29213

پیوست:

شماره ویرایش: 0

شماره صفحه: 1 از 1

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

تاریخ تایید مالی: ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

رطوبت: 50%

دما: 23 °C

شرایط محیطی آزمایشگاه:

شماره مرجع مشتری: *

درخواست کننده: آسام روف

نشانی: اصفهان - خ نظر سراقی - جنب تالار اندیشه - ط 16-5

نام قطعه یا نمونه: نمونه لاستیکی

آزمون مقاومت در برابر ازن

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D 1149-99

نتیجه آزمایش

- در مدت زمان 70 ساعت و در دمای 38°C و غلظت 200 pphm و تحت 20% کشش، در نمونه ترک مشاهده نگردید.

DAP-PL-4122.00
ISO/IEC 17025

بازبینی: رئیس آزمایشگاه

مدیر بخش
تایید: تحقیقات شیمی

سپیده علی اصغری

تنها اصل گزارش با برجسب هولوگرام مورد تایید این مرکز است. مرکز پژوهش متالورژی رازی هیچگونه مسئولیتی در مورد تطابق نام نمونه با نتایج ارائه شده ندارد. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. لطفاً در صورت وجود هرگونه ابهام در محتوای گزارش و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه ها اعلام فرمایید.